

DRY50

TECHNICKÝ LIST

revestech®



1170/001-Dp-2013/07/01 EN
13956-2012

Popis

Flexibilní membrána pro hydroizolaci pod ochrannou vrstvou malých plochých střech (balkonů a teras) a koupelen, stěn a podlah ve vlhkých prostorech. Je tvořena membránou EVAC extrudovanou na polyesterová vlákna pro optimální přilnavost lepidla na dlaždice C2 S1/S2 používaného během instalace. Pro vnitřní prostory podporuje lepení a utěsnění pomocí lepidla na dlaždice C2 S1/S2 a našeho lepidla **SEALPLUS** pro venkovní prostory.

Odkaz	Popis	Prezentace
544010106	DRY50 450	Role 1,5 x 30 m (45 m ²)
544010090	DRY50 30	Role 1,2 x 30 m (36 m ²)
544010076	DRY50 5	Role 1,2 x 5 m (6 m ²)
544010083	DRY50 75	Role 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
544017945	DRY50 1x30	Role 1 x 30 m (30 m ²)
544017952	DRY50 1x5	Role 1 x 5 m (5 m ²)



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			SPOKOJNĚ
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLVL ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Odolnost proti překrytí	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm		PND
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Metoda B	kg	MLV ≥ 20	=20
Ohebnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	Euroklasy		F
Délka	EN 1848-2	m	MDV: -0 % a +5 %	5:30
Šířka	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % a +1 %	1, 1,2 a 1,5
Hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % a +10 %	33
Tloušťka	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % a +10 %	0,52
Viditelné vady	EN 1850-2			SPOKOJNÝ
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Rozměrová stabilita	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0,2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Účinky chemických látek	EN1847		Hodnoty se nemění po 28 dnech v nasyceném roztoku hydroxidu vápenatého při teplotě 23 °C	
Odolnost proti difúzi vodní páry	UNE-EN 1931:2001	m ² · h · Pa/mg		9,75

MLV: Mezní hodnota výrobce. NPD: Výkonnost nebyla stanovena. MDV: Deklarovaná hodnota výrobce.

Další vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Voděodolnost překrytí Cementové lepidlo C2	Vodasloupec	1 m / 24 h		VODOTĚSNÝ
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránové fólii: PŮSOBENÍ	Metodika CSTB	N/mm ²	± 10	0,9
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránové fólii: SMYKNÉ NAPĚTÍ	Metodika CSTB	N/mm ²	± 5	1,28
Rázová pevnost s keramickým povlakem	Metodika CSTB	Počet otřesů		4

Skladování

Skladujte v původním neotevřeném obalu, chráňte před vlhkostí, na dobře větraném místě při maximální teplotě 30 °C. Chráňte před přímým slunečním zářením.



responsible
waterproofing