

PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH VÝROBKU č. 70

Typ výrobku: **Terasový profil**

(1) Identifikační kód výrobku: Skupina výrobku 39

(2) Sériové číslo: 39 20xx

(3) Určené pro: Výrobek se používá k dokonalému dokončení teras.

(4) Výrobce: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Prohlášení:

Prohlašujeme, že pro výše uvedenou skupinu výrobků neexistuje harmonizovaná norma, a proto nepodléhá označení CE.

(9) Deklarované parametry:

Parametry výrobku jsou uvedeny v technickém listu, který je nedílnou součástí tohoto prohlášení.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

Ivan Fischer,
generální ředitel

Viničné, 1. dubna 2018

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Profil terasový

Použití

Ukončovací profil ve tvaru písmene T pro instalaci na hotovou šikmou stěrku. Výška ukončovací hrany je 10 mm.

Používá se hlavně k zakončení teras, které jsou zastřešené a nevyžadují odvod vody před terasou. Zajišťují dokonalé zakončení hrany proti mechanickému namáhání a chrání také hranu terasových schodů a jejich krytinu před poškozením.

Příklad použití: vytváří okraj schodu mezi terasou a trávníkem.

Technické parametry

Délka: 2,5 m

Barva: eloxovaná stříbrná, eloxovaná broušená nerezová ocel.

Materiál: hliník

Balení: svazek: 10, karton 40 ks

Materiál

HLINÍK (AL) přírodní

Materiál: EN A W 6063 T66, Obrábění: ISO 2768-mk, Tolerance: EN 755-9

V důsledku působení vzduchu, vlhkosti a alkalických látek dochází k tvorbě oxidační vrstvy, resp. ztmavnutí materiálu. Tento jev lze odstranit běžně dostupnými lešticími prostředky pro daný materiál. I po očištění se tyto jevy mohou na povrchu znovu objevit.

ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidace hliníku)

Tloušťka anodické oxidace (eloxovaná vrstva): 20 mikronů, materiál Al: EN A W 6063 T66, standard obrábění: ISO 2768-mk, tolerance: EN 755-9 Anodická oxidace přeměňuje povrchovou vrstvu hliníku na konverzní povlak pomocí elektrochemického procesu. Konečná povrchová úprava - eloxovaná vrstva se vyznačuje odolností proti korozi, odolností proti oděru a celkovou kvalitou povrchu, jako je tvrdost, lesk atd. Povrch profilu se při běžném používání obvykle nemění. Výrobky s touto úpravou musí být chráněny před oděrem.

