

TECHNICKÉ ÚDAJE

DRY120

revestech®



1170/004-DdP-2018/09/28 EN
13956:2012

Popis

Flexibilní vícevrstvá polyolefinová fólie pro hydroizolaci a oddělení pod ochranou venkovních prostor, jako jsou: pochozí a nepřístupné ploché střechy (terasy, střešní terasy, balkony, nádvoří a zahradní střechy). Vhodná pro vyrovnání páry na podkladech s zbytkovou vlhkostí $\leq 5\%$, jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Skládá se z polymerové membrány, která obsahuje EVAC, a je extrudována na polyesterová a polypropylenová vlákna. Obě strany umožňují optimální přilnavost k cementovému lepidlu C2 S1/S2 používanému při instalaci jako přilnavá fólie. Spoje musí být provedeny na tupo a utěsněny pomocí pásků **DRY50 BANDA** a našeho tmelu na spáry **SEALPLUS**.

Odkaz	Popis	Prezentace
544010069	DRY120 30	Role 1,5 m x 30 m (45 m ²)
544010052	DRY120 20	Role 1,5 m x 20 m (30 m ²)
544010045	DRY120 10	Role 1,5 m x 10 m (15 m ²)
544010038	DRY120 5	Role 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			PASA
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLV $L \geq 560$ MLV $T \geq 400$	$L=560$ $T=400$
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A	%	MLV $L \geq 51,5$ MLV $T \geq 76,1$	$L=51,5$ $T=76,1$
Odolnost proti smyku přesahů (stříhání)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 160	160
Odolnost proti nárazu	EN 12691 Met.A	mm	≥ 150	150
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Met.C	kg	MLV ≥ 20	20
Skládatelnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV ≤ -35	-35
Délka	EN 1848-2	m	MDV: -0 % a +5 %	5, 10, 20 a 30
Šířka	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % a +1 %	1,5
Hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % a +10 %	525
Tloušťka	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % a +10 %	1,25
Viditelné vady	EN 1850-2	mm		PASA
Rovnost	EN 1848-2	mm	MLV $g \leq 10$	$g=10$
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	%	MLV: $L \leq -0,6$ MLV: $T \leq 0,2$	$L=-0,6$ $T=0,2$
Účinky chemických látek VODA, SLANÁ VODA (10 % chlorid sodný NaCl v hmotnosti), VÁPENNÁ MLÉČKA (nasycený roztok s usazeninou Ca(OH) ₂), SIŘIČITÁ KYSELINA, H ₂ SO ₃ , 5 % až 6 %.	EN 13956 odst. 5.2.4 (EN 1847)	Hodnoty se významně nemění.		
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV $p \leq 10$	$p < 10$
Odolnost proti pronikání kořenů	UNE-CEN/TS 14416 EX		Bez perforací	Na testovaných vzorcích nebyly pozorovány žádné perforace ani praskliny.
Schopnost překlenout trhliny	ANSI A118.12	mm	Vysoký výkon $>3,2$ mm Standardní výkon $>1,5$ mm	3,6 (vysoký výkon)

- MLV: Hodnota stanovená výrobcem (během zkoušky).
- PND: Neuvedený výkon.
- MDV: Hodnota deklarovaná výrobcem (spolu s tolerancí).

Konzervace

Skládajte v původním neotevřeném obalu, chráňte před vlhkostí, v dobře větraném prostoru při maximální teplotě 40 °C. Chráňte před přímým slunečním zářením.

responsible
waterproofing